

Wand- und Deckenfarbe

Dispersionsfarbe für innen



Produktinformation

Anwendungsbereich	Geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche für nicht bis leicht beanspruchte Untergründe im gesamten Innenbereich. Auf Putzen der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputzen der Mörtelgruppe P IV, Beton-/Faserzementplatten, Raufaser sowie Strukturputzen aus Vinylnschäum oder Papier und Gipskartonplatten einsetzbar.
Eigenschaften	Gutes Deckvermögen, wischfest, lösemittelfrei, matte Oberfläche.
Klassifizierung nach DIN EN 13 300	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nassabrieb: Klasse 5 entspricht wischfest nach DIN 53778 ▪ Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 3 bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/l ▪ Glanzgrad: stumpfmatt ▪ Maximale Korngröße: fein (ca. 100µm) <p>Bei den Angaben der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes von natürlichen Rohstoffen in unseren Produkten kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen, ohne Beeinträchtigung der Produkteigenschaften.</p>
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Dichte	Ca. 1,6 g/cm ³
Pigmentbasis	Titandioxid
Bindemittelart	Kunststoff-Dispersion
Inhaltsstoffe	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Kreide, Silikate, Wasser, Additive, Methyl- /Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Information für Allergiker unter Telefon-Nr. 00 800/ 63333782
Produkt-Code	M-DF01

Technisches Merkblatt

Verarbeitung

Untergrund	Eignet sich für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk, Papiertapeten, Raufasertapeten sowie zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und tragfähig sein. Z.B. Leimfarbenanstriche und lose Teile sind zu entfernen. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3.
Anstrichaufbau/ Verarbeitung	<p><u>Vor dem Anstrich:</u> Zum Entfernen von alten Tapeten und Leimfarbenanstrichen empfehlen wir Tapetenlöser, zum Ausbessern von Rissen und Löchern Füllstoff innen. Ausgebesserte Stellen, saugende und kreadende Untergründe mit Tiefgrund LF, vorbehandeln.</p> <p><u>Einfach zu verarbeiten:</u> Streichen mit Pinsel, rollen mit Langflorwalze, spritzen (auch airless). Vor Gebrauch gut aufrühren. Handelsübliche Abrollgitter verwenden. Bei kurzen Arbeitsunterbrechungen sollten die Werkzeuge, um das Austrocknen zu verhindern, in die Farbe eingetaucht oder fest mit Folie umschlossen werden. Zum Schutz von Möbeln und Böden etc. sollten diese mit Folien abgedeckt werden.</p> <p><u>So streichen Sie richtig:</u> Normalerweise genügt ein satter, gleichmäßiger Anstrich. Bei kontrastreichen oder unterschiedlich saugenden Untergründen kann ein vorheriger Anstrich mit max. 5-10% Wasser verdünnt erforderlich sein. Deckanstrich unverdünnt. Beginnen Sie mit den Ecken und Kanten, mit Pinsel und kleiner Rolle. Anschließend die verbleibenden großen Flächen mit der größeren Rolle durcharbeiten. PROFI-Tipp: Das beste Ergebnis erzielen Sie, beim kreuzweise Auftragen der Farbe, ohne zuviel Druck auf das Werkzeug Verarbeitung mit Pinsel, Rolle und Spritzgeräten.</p> <p>Airlessapplikation: Spritzwinkel 40 – 80°, Düse 0,026-0,031 Zoll = 0,66 – 0,79 mm, Material-Druck 160 – 180 bar.</p>
Verbrauch	Ca. 150 - 160 ml/m ² , je nach Beschaffenheit des Untergrundes. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich die beste Gewähr.
Verdünnung	Maximal 5-10% mit Wasser.
Abtönen	Mit Voll- und Abtönfarbe lässt sich im beliebigen Mischungsverhältnis eine Vielzahl dekorativer Farbtöne erzielen.
Reinigung der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Trockenzeit	Überstreichbar nach 4-5 Stunden bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte. Durchtrocknung nach 5 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Technisches Merkblatt

Verpackungsgrößen	10 l
Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Farben sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wir empfehlen daher, während und nach der Verarbeitung Innenräume gründlich zu lüften, Spritznebel nicht einzuatmen und das Produkt für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Zum Schutz der Umwelt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 30 g/l VOC.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel 080112.

Anhang

Anstrichaufbau: Untergrundprüfung siehe VOB 18 363, Teil C, Abs.3 / POCOLine Innendispersion

Pos.	Untergrund	Vorbehandlung & Grundierung
1.	Putze der Mörtelgruppen P II, P III Gipsputze der Mörtelgruppen P IV, P V Gipsbauplatten, Beton	POCOLine Tiefgrund LF
2.	Gipskartonplatten	POCOLine Tiefgrund LF
3.	Kalksandsteine	POCOLine Tiefgrund LF
4.	Raufaser und Prägetapete, ungestrichen oder tragfähige Dispersionsanstriche	Keine Grundierung erforderlich
Hinweise		
A	Flächen mit Schimmel- bzw. Pilzbefall	Befall gründlich mit POCOLine Schimmelentferner entfernen, Untergrund nachwaschen und gut trocknen lassen.
B	Dauerelastische Fugenmassen und Dichtungsprofile	Nicht überstreichen

Technisches Merkblatt

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.

Hergestellt für:

POCO-Domäne Holding GmbH
Industriestraße 17
59192 Bergkamen

Technische Information Stand 07/2014

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com