

## Technische Information

# POCOLine Vlies-Kraft-Kleister

### Eigenschaften:

- für glatte und geprägte Vliestapeten und Vlies-Raufasersehr
- saubere Verarbeitung mit Rolle und Bürste
- spritz- und tropfarm zu verarbeiten
- gut korrigierbar

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunststoffpulver  
Schüttdichte: ca. 0,47 g/cm<sup>3</sup>

### Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, eben, fest, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten mit Tapeten- und Raufaser-Ablöser entfernen. Risse, Löcher und Schadstellen mit einer geeigneten Spachtelmasse ausbessern. Stark saugende, sandende oder kreidende Untergründe gründen. Vor der Verklebung heller oder durchscheinender Tapeten eventuelle Farbtonunterschiede des Untergrundes mit Tapetengrund weiß ausgleichen.

### Ansatz:

Unter kräftigem Rühren den Packungsinhalt in klares, kaltes Wasser (Wassermenge s. Ansatztabelle) einrieseln lassen und kurz weiterrühren. Nach 5 Minuten erneut gründlich durchrühren.

Anwendung	Ansatz	Wassermenge in Liter	Packung reicht für
Auftrag auf den Untergrund (glatte und geprägte Vliestapeten)	1 : 15	3	15 – 20 m <sup>2</sup>
Auftrag auf die Tapete (Vinyl-, Gewebe- und Textiltapeten)	1 : 20	4	20 – 25 m <sup>2</sup>

### Verarbeitung:

#### • Auftrag auf die Wand:

Da Vliestapeten keine Weichzeit benötigen, können sie schnell, einfach und sauber in der Wandklebetechnik verarbeitet werden. Hierzu den Kleister mit einer kurzflorigen Rolle oder einer Bürste in der Breite von 1 – 2 Tapetenbahnen satt und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapete direkt anlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

#### • Auftrag auf die Tapete:

Die zugeschnittenen Tapetenbahnen mit einer Bürste satt und gleichmäßig einkleistern. Vliestapeten können sofort verklebt werden. Beim Verkleben von Vinyl-, Gewebe- und Textiltapeten ist die vom Hersteller vorgeschriebene Weichzeit einzuhalten. Die Tapetenbahnen auf Stoß verkleben und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

### Hinweise:

Die Verarbeitungsvorschriften der Tapetenhersteller sind unbedingt einzuhalten. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Kleisterrückstände auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Frei von Isothiazolinonen, daher sollte der angerührte Kleister bald verarbeitet werden.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Lagerung:

Kindersicher, kühl und trocken lagern.

**EAN**  
4007955205821

**Gebindegröße**  
200 g



### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.