

- für Teppichböden und PVC Beläge
- einfach mit Wasser ablösbar
- sichere Haftung, leichte Verarbeitung, gebrauchsfertig, lösungsmittel- und weichmacherfrei

# Bodenbelag- und Vlies-Fixierung

## Anwendungsbereich

Gebrauchsfertige Fixierung für PVC- und CV-Beläge sowie Teppichböden mit Vlies-, Textil-, Gewebe- und Schaumrücken. Die Beläge haften sicher, werfen keine Blasen und lassen sich später ohne Beschädigung des Bodens wieder ablösen (besonders empfehlenswert bei Mietwohnungen). Geeignet für Räume mit Fußbodenheizung und für die Belastung durch Stuhlrollen nach DIN 12529.

## Inhaltsstoffe

Kunststoff-Dispersion, Naturharzderivate, mineralische Anteile, Wasser, Additive

## Untergrund

Anwendbar auf Zementestrich, Fliesen, PVC-Belägen, V100-Spanplatten, wasserfest versiegeltem Parkett und ähnlichen feuchtigkeitsbeständigen Untergründen. Der Untergrund muss sauber, dauertrocken, eben, trag- und gleichmäßig saugfähig sowie staub- und trennmittelfrei sein. Bei rauen oder unebenen Untergründen empfehlen wir eine Spachtelung mit Fußbodenausgleichsmasse. Stark saugende, sandende und poröse Untergründe mit **baufan®** Tiefgrund LF vorbehandeln. Der zu fixierende Bodenbelag muss klimatisiert, planliegend und entspannt sein.

## Verarbeitung

Den Bodenbelag auslegen, grob zuschneiden und zur Hälfte zurückschlagen. Die Fixierung mit einer kurzflorigen Rolle oder einem Zahnpachtel (Zahnung A2) auf den Untergrund auftragen. Nach Einhaltung der erforderlichen Ablüftzeit den Belag einlegen und gleichmäßig andrücken. Bei saugfähigen Untergründen oder dampfdurchlässigen Belägen beträgt die Ablüftzeit ca. 15 Minuten; bei der Verlegung undurchlässiger Beläge (z.B. PVC) auf nicht saugfähigen Untergründen ist eine Ablüftzeit von mindestens 30 Minuten einzuhalten. Die zweite Hälfte des Bodenbelages ebenso fixieren. Kanten und Stöße bei Bedarf beschweren.

## Verbrauch

ca. 200 - 250 g/m<sup>2</sup> - je nach Auftragsstärke und Untergrund

## Verarbeitungstemperatur

+10 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

## Ablösen des Belages

Nach dem späteren Abziehen des Belages lassen sich die Rückstände der Fixierung mit Wasser und **baufan** Tape-ablöser entfernen. Die Lösung ca. 15 Minuten einwirken lassen, Rückstände mit einem Kunststoffspachtel abschieben und gründlich mit Wasser nachwaschen.

## Wichtige Hinweise

Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind unbedingt zu beachten. Rückstände der Fixierung sofort mit Wasser entfernen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

## Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel):

Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1), Benzoisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr. 0341/44655-0.

## Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: 48 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenetikett).

## Art.-Nr.

102763	3,0 kg	PE-Eimer
102770	5,0 kg	PE-Eimer
102787	10,0 kg	PE-Eimer

## Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.