Timzo Tufting Industry bv
PO Box 7, 8280 AA
Nijverheidstraat 27, 8281 JD
Genemuiden, The Netherlands

T (+31) 38 385 44 77
F (+31) 38 385 65 71
E carpets@timzo.nl
W www.condor-group.eu

BONANZA

Herstellungsverfahren	Getufted		ISO 2424
Teilung	5/32" Schlinge		
Polmaterial	100% PP		ISO 2424
Träger	Gewebe PP		ISO 2424
Rückenausrüstung	AB + Filz		ISO 2424
Bahnbreite	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 986
Polgewicht	ca. 360 gr/m²		ISO 8543
Gesamtgewicht	AB : ca. 1496 gr/m² Filz : ca. 1498 gr/m²	± 15%	ISO 8543
Polschichtdicke	ca. 3,5 mm		ISO 1765
Gesamtdicke	AB : ca. 5,3 mm Filz : ca. 6,0 mm	+ 15% / -10%	ISO 1765
Noppenzahl	ca. 106.155 /m²	+ 10% / -7,5%	ISO 1763
Brandverhalten	AB : Efl Filz : Efl		EN 13501-1
Lichtechtheit	≥ 5		105-B02
Reibechtheit	≥ 4		105-X12
Wasserechtheit	≥ 4		105-E01
Wärmedurchlasswiderstand	0,120 m² K/W		ISO 8302
Trittschallschutz	0,10 dB		ISO 10140
GUT Nr.	Filz : 95BAF8E6		

Teppichsymbole Filz

Zertifikate

EN 14041
20

CE

Reaction to fire:
Efl

Slip resistance:
DS
Filz
DOP: 1058-127695

Textile Floorcovering
EN1307

DER BLAUE ENGEL
weil emissionsarm
schützt UMWELT und GESUNDHEIT

GUT

INDOOR AIR COMFORT
eurofins
GOLD
CERTIFIED PRODUCT

SUPERIOR SOLUTION DYED YARN
CON-Yarn
SDP