

decotric Glasgewebe- und Vliestapeten-Kleber GK

Für die sichere Verklebung auf problematischen Neuputzflächen, Altputz und Gipskarton

Anwendungsbereich: *decotric Glasgewebe- und Vliestapeten-Kleber GK* eignet sich hervorragend für Rauhfaser, Renovier- und Armierungsvlies, Maler-Universalvlies, Rauhfaser-Vliestapeten, schwere Wandbeläge sowie Glasgewebe (kaschiert und unkaschiert).

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Stärkeether, Kunstharzpulver
Schüttgewicht:	0,45 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 8
Verbrauch:	ca. 200 g/m ²

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche und Leimfarben mit *decotric Tapetenablöser* entfernen. Risse und Löcher mit *decofill innen* oder *decomur Super-Haftspachtel* ausbessern. Stark saugende, kreidende oder sandende Untergründe mit *decotric Tiefengrund LF* vorbehandeln.

Verarbeitung: *decotric Glasgewebe- und Vliestapeten-Kleber GK* in kaltes, sauberes Wasser (s. Tabelle) unter kräftigem Rühren einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 15 Minuten nochmals kräftig durchrühren. Den Kleber gleichmäßig mit dem Tapeziergerät oder einer Bürste auf die Tapetenrückseite auftragen und die Tapeten nach Herstellervorschrift verkleben. Dimensionsstabile Wandbeläge, die keine Weichzeit benötigen, können auch in der Wandklebetechnik verarbeitet werden. Hierzu den Kleber mit dem Spritzgerät oder einer kurzflorigen Lammfellrolle in Bahnenbreite auf den Untergrund auftragen. Den Wandbelag in das nasse Kleberbett einlegen und mit einer Rolle (Moosgummiwalze) oder Tapezierwischer gleichmäßig andrücken. Klebstoff-Rückstände mit klarem Wasser abwaschen und mit einem trockenen Tuch nachreiben.

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Nicht unter + 5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten!

Verwendung	Ansatz	Packungsinhalt (1 kg) in l Wasser	Packungsinhalt (1 kg) reicht für
Vorkleistern	1 : 20	20 l	ca. 140 m ²
Rauhfaser	1 : 11	11 l	ca. 60 m ²
Renovier- und Armierungsvlies, geprägtes Vlies und schwere Wandbeläge	1 : 10	10 l	ca. 50 m ²
Glasgewebe	1 : 8	8 l	ca. 45 m ²

Lagerung: Kühl und trocken lagern!

Artikel-Nr.: 046

Gebindegrößen: Faltschachtel à 500 g
Faltschachtel à 1 kg