

OPUS

Herstellungsverfahren	Getufted	ISO 2424
Teilung	1/10" Schlinge	
Polmaterial	100% PP	ISO 2424
Träger	Gewebe PP	ISO 2424
Rückenausrüstung	Filz	ISO 2424
Bahnbreite	400 cm ± 1%	EN 986
Polgewicht	ca. 320 gr/m²	ISO 8543
Gesamtgewicht	Filz ± 15% ca. 1350 gr/m²	ISO 8543
Polschichtdicke	ca. 3,2 mm	ISO 1765
Gesamtdicke	Filz + 15% / -10% ca. 5,5 mm	ISO 1765
Noppenzahl	ca. 126.320 /m² + 10% / -7,5%	ISO 1763
Brandverhalten	Filz Efl (EN13501-1)	EN 13501-1
Lichtechtheit	5	105-B02
Reibechtheit	≥ 4	105-X12
Wasserechtheit	≥ 4	105-E01
Wärmedurchlasswiderstand	0,120 m² K/W	ISO 8302
Trittschallschutz	10 dB	ISO 10140
GUT Nr.	Filz 4C582FE7	

Teppichsymbole Vlies



Zertifikate

